



APPLICATIONS

Résine époxy bicomposant à durcissement rapide à charge minérale. S'applique sur presque toutes les surfaces.

- Comble les fissures, trous, Défauts
- Colmate les fuites
- S'applique sur le métal, le bois, la pierre, la céramique, les matières plastiques dures
- Réparation de filetages abîmés
- Peut être percé, limé, fraisé, peint

CastoStick Universel s'utilise dans de multiples applications par les artisans, les professionnels et les bricoleurs.

PRÉTRAITEMENT DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres et sèches, nettoyées et dégraissées.

MISE EN ŒUVRE

Découper la quantité désirée. Mélanger pendant 1 minute jusqu'à l'obtention d'une couleur et d'une consistance homogène. Une fois le mélange obtenu, l'application peut débuter immédiatement, aucun temps de pause n'étant nécessaire. Le matériel mélangé doit être utilisé dans un délai de 3 minutes. Une fois mélangé, la viscosité du produit commence à épaissir immédiatement. Le mélange possède une durée de vie en pot réduite. Il produit un dégagement de chaleur par réaction exothermique découlant de la polymérisation. Plus la température est élevée et le volume important, plus le produit réticulera rapidement. Les CastoStick sont capables de remplir un jeu de collage de 15 mm par passe.

CONSERVATION

Conservation (non ouvert) pendant au moins 18 mois à une température ambiante d'env. 20°C dans un endroit sec. Éviter l'exposition au rayonnement solaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance / Propriété	Résultats
Base	Résine époxy, chargée minérale
Consistance	Pâteux
Couleur après durcissement	Aluminium
Rapport du mélange en volume résine/durcisseur	1:1
Densité du mélange	1,9 g/cm ³
Épaisseur du joint de collage jusqu'à max.	15 mm
Température de mise en oeuvre	10 à +30 °C
Température de prise	6 à +40 °C
Vie en pot avec charge de 25g et +20°C	4 min
Résistance initiale (35 % de résistance) après	15 min
Résistance mécanique (50% de résistance) après	60 min
Résistance finale (100 % résistance) après	24 h
Charge de pression	40 N/mm ²
Résistance moyenne au cisaillement sous traction, après 7 jours à +20°C selon DIN 532832 sur acier sablé	6,5 N/mm ²
Durété Shore D	70
Conductibilité thermique (ASTM D 257)	0,40 W/m.K
Retrait linéaire	0,02 %
Résistance électrique (ASTM D 257)	5•10 ¹¹ Ohm/cm
Rigidité diélectrique (ASTM D 149)	3,0 kV/mm
Coefficient de dilatation thermique (ISO 11359)	30-40 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Résistance de température	-25 à +120°C à court terme +150°C

REF 3226 MU / ESC 772473 CastoStick 57g Universel

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) ainsi que les consignes d'application avant utilisation du produit.



REV: 06/2024